

SILIN® TROCKENPIGMENT S56 CHROMOXYDGRÜN

BESCHREIBUNG

Typ: Grünpigment, mikronisiert
 Lieferform: Pulver
 chem. Bezeichnung: Cr₂O₃
 Colour Index: Pigment green 17 (77288)
 CAS-Nr.: 1308-38-9

FARBWERTE UND FARBSTÄRKE

Standard: Colortherm Green GN-M

VERPACKUNG

Papiersack zu 1 kg

TRANSPORT UND LAGERUNG

Vor Witterungseinflüssen schützen; trocken lagern, extreme Temperaturschwankungen vermeiden.

ABFALLSCHLÜSSELNUMMER EG-Abfallverzeichnis: 08 01 11

FORMSATZ

Nähere Informationen zur Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung und Ökologie können dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnommen werden. Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbereich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik zusammengestellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Verpflichtungen und befreien den Kunden nicht davor, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes keine Haftung für den Hersteller abgeleitet werden. Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen (www.silinmineralfarben.de). Mit Herausgabe dieses Technischen Merkblattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit.

BINDEMittel - Prüfpaste auf Basis eines nicht trocknenden Alkydharzes	Purton		Aufhellung mit Titandioxid Tronox® R-KB-2 (1:5) ⁴⁵		Prüfmethode
Δ L*	-0,5	0,5			Nr. 001 vom 1995-04-28 ⁴¹
Δ a*	-0,6	0,6	-0,6	0,6	
Δ b*	-0,6	0,6	-0,6	0,6	
Δ C*	-0,8	0,8	-0,8	0,8	
Δ H*	-0,8	0,8	-0,8	0,8	
Δ Eab*		1,0		1,0	
relative Farbstärke [%]			95	105	

DISPERGIERBARKEIT	min	max	Prüfmethode
Bindemittel Alkydal F 681 75 % in Testbenzin Grindometerwerte [µm] (Dissolveranreibung)		10/15/50	Nr. 004 vom 1995-05-15 ⁴¹

TECHNISCHE DATEN	min	max	Prüfmethode
wasserlösliche Anteile [%] Siebrückstand (0,045 mm Sieb) [%] pH-Wert		0,3 0,005 4,5	nach DIN EN ISO 787-3:1995 nach DIN 53195:1990 nach DIN EN ISO 787-9:1995

INFORMATIVE TECHNISCHE DATEN (Richtwerte)

Cr ₂ O ₃ Gehalt [%] ⁵³	~	99	Röntgenfluoreszenz Prüfmethode 103 nach DIN 55 913: 1972, Blatt 2 in Anlehnung an DIN 55 913:1972, Blatt 2 nach DIN EN ISO 787-2:1995 Elektronenmikroskop nach DIN EN ISO 787-5:1995 nach DIN EN ISO 787-11:1995 nach DIN EN ISO 787-10:1995
wasserlösliches Cr-VI [ppm]	<	5	
SiO ₂ + Al ₂ O ₃ Gehalt [%]	~	0,1	
Glühverlust bei 1000° C, 0,5h [%]	<	0,4	
Feuchtigkeit bei Auslieferung [%]	<	0,5	
vorherrschende Teilchengröße [µm]	~	0,3	
Ölzahl [g/100g]	~	11	
Stampfdichte [g/ml]	~	1,1	
Dichte [g/ml]	~	5,2	
Teilchenform		kugelförmig	

GERNE BERATEN SIE UNSERE VERKAUFSLEITER PERSÖNLICH

SILIN® Mineralfarben GmbH
 Bahnhofstraße 3a, 82166 Gräfelfing, Deutschland
office@silinmineralfarben.de
 +49 89 9042 10670

Udo Laßlop
 +49 179 457 88 27
udolasslop@silinmineralfarben.de